

KRONbuild®

Полиуретановый герметик KronBuild – высококачественный однокомпонентный клей-герметик, созданный на основе полиуретана. Служит для соединений различных строительных конструкций, в том числе подверженных высоким динамическим нагрузкам, а также герметизации швов.

Характеристики продукта

- отличная химическая стойкость;
- устойчив к большим динамическим нагрузкам, понижает вибрацию;
- после отверждения можно красить;
- очень легко наносится;

Область применения:

- идеально применим в панельном домостроении;
- при ремонте дорог и мостов;
- при герметизации металлических контейнеров;
- в производстве промышленных полов.

Технические данные



Серый (RAL 7042)

Черный (RAL 9005)

Белый (RAL 9003)

Основа	Полиуретан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием атмосферной влажности
Образование поверхностной пленки	20-50 мин. 20°C
Скорость отвердевания	4 мм/24 ч
Плотность	1,5 ± 0,05 гр/см ³
Твердость	45 ± 5 Шор А
Предел прочности при растяжении	2 Мпа
Удлинение на разрыв	>360%
Прочность на разрыв	3 Н/мм
Прочность на сдвиг	1,8 Мпа
Температура нанесения	от +5°C до +40°C
Термостойкость после отверждения	от -40°C до +80°C

Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20С.
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт.
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя.
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой.

Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи
Использовать перчатки
Избегать попадания в глаза
Пары не вдыхать
Беречь от детей

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5°С до +25°С.
Номинальный объём 600млл
Вес 780 гр.
Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -20°С до +50°С.